

高效型 P10 加固剂



产品简介：

壁安高效型 P10 加固剂是一款由聚合物乳液、多功能环保助剂组成的新型高渗透性墙面加固材料。具有加固性好、渗透性强、施工便捷、适应性广等特点，适用于批刮腻子前对墙体加固处理。

产品特点：

高效施工，渗透加固

适用范围：

- 适用于混凝土、加气混凝土、抹灰层和砖混墙面等部位批刮腻子前的界面套胶加固处理；

- 适用于批刮墙面的腻子粉拌合，提高强度及与墙面粘结强度；
- 适用于疏松砂灰墙上进行防水施工或贴砖施工前的界面套胶加固处理。

执行标准：JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》

技术参数：

产品性状	乳白色液体
施工工具	滚筒或毛刷
参考用量	套胶：开盖后即可刷涂或滚涂于基层表面，每公斤可涂布约 10 平方米； 与腻子拌合：P10：腻子=1：(0.4~0.5) (重量比) 比例拌和后使用

基层处理及要求：

- 基层应平整、坚实，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷；
- 基层如有空隙、裂缝、破损，应采用与基层同材质材料进行修复。

施工工艺：

- 基层处理：基层应清洁、不晃动、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；
- 基层套胶：本产品按照推荐加水量加水稀释并混合均匀，然后刷涂或滚涂于基层表面；使其充分渗透，可根据基层疏松状况，施工一遍或多遍，施工后的基层以不掉砂为准；
- 拌和腻子：本产品按照推荐的配比与腻子搅拌并混合均匀后即可批刮使用。

注意事项：

- 施工时气温应在 5°C~35°C 之间；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	高效型 P10 加固剂	桶	18kg

运输及储存：

存放于阴凉干燥处，低于 5°C时应采取保温措施；在 5°C~35°C正常存储条件下，未启封产品保质期为 18 个月。

多彩型 P20 加固剂



产品简介：

壁安多彩型 P20 加固剂是一款由聚合物乳液、多功能环保助剂组成的新型高渗透性墙面加固材料。具有固含量高、施工面积大、封闭性好、渗透性强、拉毛强度高、适应性广等特点。

产品特点：

彩色美观，省料超值，净味环保

适用范围：

- 适用于混凝土、加气混凝土、抹灰层和砖混墙面等部位批刮腻子前的界面套胶处理；
- 适用于光滑混凝土层或柔性防水涂层上的界面拉毛处理；

- 适用于疏松砂灰墙上进行防水施工或贴砖施工前的界面套胶加固处理。

执行标准：JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》

技术参数：

产品性状	黄色液体
施工工具	滚筒或毛刷
参考用量	套胶：P20：水=1：(0.5~0.8)(重量比)，稀释后的产品每公斤可涂布约10平方米； 拉毛：P20：水泥=1：(2.0~2.5)(重量比)，拉毛厚度为2mm时，每平方米P20使用量约1kg。

基层处理及要求：

- 基层应平整、坚实，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动物等缺陷；
- 基层如有空隙、裂缝、破损，应采用与基层同材质材料进行修复。

施工工艺：

- 基层处理：基层应清洁、不晃动、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物；
- 基层套胶：本产品按照推荐加水量加水稀释并混合均匀，然后刷涂或滚涂于基层表面；使其充分渗透，可根据基层疏松状况，施工一遍或多遍，施工后的基层以不掉砂为准；
- 基层拉毛：将本品与水泥（建议使用42.5普通硅酸盐水泥）混合均匀，用拉毛滚在基层上滚涂1-2遍，厚度达到2mm，待完全硬化后，方可进入下一道工序。

注意事项

- 施工时气温应在5℃~35℃之间；
- 拉毛时禁止加水使用，且搅拌好的浆料应在0.5小时内使用完毕；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；

- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	多彩型 P20 加固剂	桶	18kg

运输及储存：

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 18 个月。